

Tömörfa felületek kezelése lúgokkal és szappanokkal

A tömörfa felületek természetes kezelésére többnyire olajokat és viaszokat használunk. Az olajozás és viaszolás a kezelt felület színeit feltüzeli, és a felület a használat során tovább érik, sötétedik (kivéve a vizes bázisú olajok). A legtöbb fafaj nagyon szép lesz az olajjal való kezeléstől (gyümölcsfák: dió, körte, cseresznye stb., illetve sötétebb tónusú fák: tölgy, gőzölt bükk, szil, éger, vörösfenyő stb.). Vannak viszont világos, csaknem fehér fafajok, ahol az olajnak nincs milyen alapszint feltüzelnie, ezért az olaj és viasz mézszínű, sárgás alaptónusa érvényesül, amit úgy látunk, hogy a kezelt fát elsárgítja. Ilyen fák a juhar, a nyír és a világos fenyőfélék.

A lúgokkal és szappanokkal való kezelés a nyersfa padlót vagy bútort ugyanúgy ápolja és védi a szennyeződéstől, mint az olaj és viasz, de a fa természetes világos színét inkább tovább világosítja, mintsem besárgítaná. A lúgokkal való kezelés ráadásul a későbbi besárgulást is gátolja. Sokan mesélnek olyan, akár több száz éves „kezeletlen” fenyőpadlókról, lépcsőkről, melyek mégis szépek és tökéletesen tiszták voltak, nos ezek többnyire szappanozással karbantartott felületek. Nyugat-Európában a szappanos kezelésnek több száz éves tradíciója van.

Az AURO lúgok és szappanok vízzel hígíthatók, könnyen és gyorsan használ-

hatók. A szappan kiválóan védi a felületeket a szennyeződésektől. A vízcseppek foltjai és kisebb sérülések nyomai a felmosással eltávolíthatók. A faanyag besárgulása a padló faszappanos vízzel való felmosásával, illetve a bútort időnkénti áttörésével tartósan megakadályozható.

Alkalmazás

AURO lúgokkal új, kezeletlen tömörfa felületek, vagy a nyersfáig visszacsiszolt felületek kezelhetők. A növényiszappan-koncentrátum kezeletlen nyersfa és AURO lúgokkal előkezelte tömörfa felületek szappanos beltéri kezeléséhez alkalmas. A kezelés jól előkészített, finoman csiszolt felületet igényel.

Alapkezelés lúgokkal

Csak a kezelendő faanyagnak megfelelő AURO lúgot használjunk: fenyőfélékhez, lombos fafajokhoz. A lúgok és szappanok használatakor gumikesztyűt és védőszemüveget kell használni. Az ecseteknek, festőhengereknek lúg-, illetve savállóknak kell lennie.

A lúgokat egyenletesen és kiadósan kell felhordani, a be nem szívódó felesleget pár perc múlva el kell oszlatni,

és legalább 4 órán keresztül száradni hagyni. Tökéletes felület finom köztes csiszolással érhető el.

Befejező kezelés szappanoldatokkal (2–3 rétegben)

AURO faszappannal vagy fehér pigmentet tartalmazó faszappannal. Használat előtt a tömény szappanoldatot tartalmazó kannát jól felrázni, hogy az edény fenekére ülepedett összetevők is feloldódjanak és elkeveredjenek. A faszappant 1:10 arányban vízzel hígítva, egyenletesen és kiadósan kell felhordani. 15 percen belül a be nem szívódó felesleget el kell oszlatni, majd a felületet 4–16 órát száradni hagyni. Tökéletes felületi minőség eléréséhez a szappant polírozógéppel kell bedörzsölni a felületbe.

Tisztítás és ápolás

A tisztításhoz és ápoláshoz, a kezeléshez használt faszappan, híg (1:40 töménységű) vizes oldatát használjuk. Szappanozott padlók tisztításához csak szappanos vizet használjunk, tisztát soha, mert az fokozatosan eltávolítja a szappanréteget.

Bővebb információ: AURO-sixay kft.,
Sopron, tel.: 99/505-990
vagy 06-30/9699-648.