

Fa padlók természetes védelme

Aki a fa padló mellett dönt, egy értékes, ökológiai szempontból elsőrangú, szép és időtlen természetes anyagot választ. Mindegy, hogy parkett, svédpadló vagy hajópadló, a fa hosszú élettartamú és természetes kisugárzása padlót garantál. Ahhoz, hogy a fa padló teljes szépségét megőrizze, felületének kezelése, védelme elengedhetetlen.

AURO a természetes választás

A felület kezelése megvédi a természetes faanyagot az elkoszolódástól és szabályozza nedvességháztartását.

A különféle AURO rendszerek közül választhat: az Ön számára legszimpatikusabb rendszer kiválasztásával padlója színét, fényét, a bevonat ellenálló képességét, az ápolás intenzitását saját szükségleteinek megfelelően választhatja meg.

Az AURO termékek kizárólag újratermelődő természetes anyagok felhasználásával készülnek. Az összetevőkből egyszerűen átlátható hagyományos technológiák alkalmazásával születik a késztermék. Az AURO termékek használatuk után komposztálhatók, problémamentesen újra beilleszkednek a természetes anyagok körforgásba.

Az AURO padlókezelő rendszerek az ökológiai következetességet műszakilag kiforrott minőséggel egyesítik. Sem a 100%-ban kötőanyagot tartalmazó AURO **purSolid**, sem az új vízzel hígítható AURO **aqua** termékcsalád nem tartalmaz oldószert. Ezért használatuk, száradásuk és a későbbi használat során is jól fogja érezni magát.

Megfelelő csiszolás

Mindegy hogy új padló első kezeléséről, vagy régi padló felújításáról van szó, a kezelés előtt alapos, finom csiszolásra van szükség. Régi, kopott, lakkozott hajópadlók és parketták is felfrissíthetők, megfelelő csiszolással szép, karakteres nyersfa padlóvá varázsolhatók. A csiszolást vagy szakemberre bízhatjuk, vagy kiegészítő szerszámokból kikölcsönzött speciális padlócsiszoló gépet kell használnunk.

Az alábbiakban a padló csiszolásának legfontosabb lépései:

1. az esetleg kiálló szegeket egy süllyesztővel visszaütni
2. erősen elhasznált padlókat hengeres padlócsiszoló géppel először durvább (40-60) vászonnal átlósan, majd egyre finomabb csiszolópapírral szálirányban csiszoljuk le a kopott szennyeződött felületi réteget.
3. a fal melletti részeket – melyekhez a nagy géppel nem férünk hozzá – szélcsiszoló géppel csiszoljuk tisztára és finomra.
4. a 100-as szemcseméret fölötti finomcsiszolást lehetőleg egytárcsás csiszológéppel végezzük. Legalább 120-as szemcsefinomságig csiszoljunk. Minél finomabbra csiszoljuk, a felület annál szebb és ellenállóbb lesz.
5. az utolsó csiszolás előtt porszívózzuk ki a helyiséget, és jól kinyomott nedves szivaccsal, moppal finoman nedvesítsük meg a felületet. A nedvesség felhúzza a fa átvágott rostjait. Száradás után következhet az utolsó finom csiszolás (optimális esetben 150-180-as finomságú csiszolóráccsal)
6. az impregnáló alapozás előtt ismét porszívózzuk ki alaposan a helyiséget.

Lúgozás és szappanozás

A lúgos és az azt követő szappanos kezelés a fa természetes karakterét leginkább megőrző felületkezelési mód. A lúgokkal alapozott padlók később alig érnek, sötétednek, a padlót nagyon hosszú ideig világosan tartják, különösen, ha fehérrel pigmentált lúgot és szappant használunk. A lúgos, szappanos kezelés nyíltpórusú, lélegző, a kezeletlen fával gyakorlatilag egyező tökéletesen páraáteresztő bevonatot ad.

A természetes bevonatok között ez a legkevésbé strapabíró, legkönnyebben szennyeződő, leggyakrabban, de ugyanakkor nagyon könnyebben ápolható bevonat. A padlón lévő szennyeződések a hígított növényzappannal való rendszeres felmosás hatására a régi szappanréteggel együtt eltávo-

líthatók. A szappanos felmosás egyidejűleg felfrissíti a védőréteget.

Olajozás és viaszolás – Orange

A hagyományos narancshéjolajas rendszerrel való kezelésről már több cikkben is volt szó, padlók esetében a MA 2001/07-es számában, ezeket az anyagokat – az egyébként leggyakrabban alkalmazott kezelési módot ebben a cikkben nem tárgyaljuk részletesen. Az ezekből az anyagokból padlóra javasolt rétegrend összefoglalva: nr.121 + 126 + 171

Olajozás és viaszolás – Pur Solid

Az olaj mélyen beszívódva a fát impregnálja, azaz nedvességfelvétel képességét erősen lecsökkenti. A fát úgy védi a víztől, nedvességtől és szennyeződésektől, hogy annak felületi struktúráját nem változtatja meg (= nem fedi el egy műanyag lakkfilm). A fa klím szabályzó képessége a kezelés után is megmarad.

A PurSolid (oldószertmentes) olaj határozottan kiemeli a fa természetes struktúráját, színeit feltűzeli, a fa töle kellemes mézszínű árnyalatot kap.

Az olajos alapozást követő viaszfelhordás és polírozás egy lehetővétehető védőréteget alkot, mely a felületi keménységet és a mechanikai ellenálló képességet tovább fokozza. A viasz víztaszító hatása a padlót védi a nedvességtől. A tipikus fajjelleg – beleértve a lélegző képességet is – a viaszolás után is megmarad. A kész padló, parketta az olajozás és viaszolás után nemes és igényes – kellemes selymes fényű és természetes tapintású, tartós és ellenálló védelmet biztosító felületet kap.

A PurSolid rendszer használata lépésekben:

1. Felület előkészítés: lásd a „megfelelő csiszolás”
2. az AURO Nr.122 számú oldószertmentes alapozó olajat fém spatulával vagy hengerrel egyenletesen és vékonyan hordjuk fel.



Olaj és viaszfelhordás hengerrel

3. Az olajat felhordás után kb. 10 perccel, egytárcsás polírozógéppel piros **paddal** (skótszivacshoz hasonló vastag viaszfelhordó és polírozó tárcsa) dörzsöljük, masszírozzuk be a felületbe. A polírozópad a fába be nem szívódó felesleget is eltávolítja. Fontos, hogy a kezelt padlón sehol ne maradjanak fénylő, ragacsos foltok. Ha a padlót csak olajozni akarjuk, az olajozást 24 óra múlva ugyanígy ismételjük meg.
4. Az olaj 24 órás száradása után az AURO Nr.171 számú keményviaszt / padlóviaszt rongylabdával vagy egytárcsás géppel és piros polírpaddal lehet felhordani. A felhordás egyenletes és lehetővé teszi a legkisebb felületen is a viasz felhordását.
5. a viaszt még lágy állapotában, kikeményedése előtt polírozni kell (legkorábban 20-30 perc múlva, legkésőbb a felhordást követő 1 órán belül). Kisebb alapterület esetén a polírozás végezhető kézzel, puha ronggyal; nagyobb felületeknél egytárcsás géppel és piros polírpaddal vagy filckoronggal. Polírozás után a felület nem maradhat ragacsos, sima, selymes fényű, kellemes tapintású kell legyen.

6. a polírozás után a padló tökéletesen járható, de 24 óráig még óvatosan használjuk. Lehetőleg ne kezdjük még a helyiséget berendezni, ne tologassunk bútorokat a padlón. A viasz teljes keménységét 4-6 hét alatt éri el, ez idő alatt természetesen használható, de még nagyon óvjuk a nedvességtől.


Az AURO Nr.431 számú padlóápoló emulzióval való rendszeres ápolás megőrzi a padló szépségét. (az igénybevételtől függően hetente vagy néhány havonta való nedves feltörölés)

Olajozás és viaszolás – AQUA

Az AURO AQUA (vízzel hígítható) termékekkel készített olaj-viasz bevonatokra alapvetően ugyanazok a dolgok érvényesek, mint a PurSolid padlókezelő termékeire, bár az alapozó olaj színeket feltűző hatása jelentéktelen. Az AQUA termékekkel kezelt fa színe, struktúrája, közelebb áll a kezeletlen fáéhoz.

1. Felület előkészítés: lásd a „megfelelő csiszolás”
2. alapozás az AURO Nr.127 számú aqua keményolaj alapozóval. Felhordás rövid bolyhú velúr, vagy mohair hengerrel. Az olyan járulékos anyagokban gazdag fajtáknál, mint a gesztenye, tölgy, akác, cseresznye stb. – a vízzel hígítható alapozók használata jelentős száradási idő növekedést okozhat, ezért alapozáshoz ajánlott inkább az AURO Nr.117 számú speciális alapozót választani.
3. 24 óra száradás után egytárcsás csiszológéppel köztes csiszolni (fehér paddal, 150-es szemcsefinomsággal)
4. Viaszolás AURO Nr.187 számú padlóviaszzal. A vízzel hígítható folyékony keményviaszt egyenletesen és vékonyan hengerrel hordjuk fel.
5. a viaszt még lágy állapotában, kikeményedése előtt polírozni kell (legkorábban 20 perc múlva, legkésőbb a felhordást követő 1 órán belül). Ha a viaszolást megismételjük a padló kopásállósága és fényessége is fokozható.
6. a polírozás után a padló tökéletesen járható, de 24 óráig még óvatosan használjuk. A viasz teljes keménységét 2 hét alatt éri el, ez idő alatt óvjuk a nedvességtől.

Az AURO Nr.437 számú padlóápoló tejjel való rendszeres ápolás megőrzi az AQUA termékekkel kezelt padló szépségét.



AURO – természetes felületek

AURO-forgalmazók:
 • I163 Bp., ORANGE (TRION), tel.: 1/403-1683 • Budaörs, P.B. Color Kft., tel.: 23/415-397 • Békéscsaba, Szép Otthon, tel.: 30/919-3762 • Debrecen, Multicolor, tel.: 20/936-3171 • Eger, Simon Bútoripari Kft., tel.: 36/410-975 • Győr, Piktor Festékház, tel.: 96/511-860 • Kaposvár, Kapos Festék, tel.: 82/418-012 • Kecskemét, Faunus Kft., tel.: 76/505-049 • Keszthely, Eurofa 2000, tel.: 83/515-804 • Miskolc, Lapella '90 Kft., tel.: 46/333-453 • Nagykálló, Müller, tel.: 93/230-982 • Nyíregyháza, MATI Kft., tel.: 42/462-358 • Ócsa, Szilágyi Barkács, tel.: 36/376-804 • Pécs, Gyurascics, tel.: 72/512-731 • Siofok, Gígerek Kft., tel.: 84/372-593 • Sopron, Bástya Kft., tel.: 99/24-515 • Szeged, Wood Kft., tel.: 62/464-010 • Szekszárd, Tasnádi, tel.: 74/413-439 • Székesfehérvár, AUSTRÖ-FA, tel.: 22/212-572 • Szolnok, Tiszafü Kft., tel.: 56/716-804 • Szombathely-Sé, Weberker, tel.: 94/352-836 • Tatabánya, Gamma-Buzál, tel.: 34/303-018 • Veszprém, Facentrum, tel.: 88/566-530 • Zalaegerszeg, Gamper, tel.: 92/511-055 • Zsámbék, Mészner Faár, tel.: 23/540-343

AURO-viaj Kft. Tel./fax: 99/505-990, 30/919-3762
 AURO-info: 30/396-9439

AURO
 TERMÉSZETES FELÜLETEK