

Kerti bútorok, teraszok kezelése

A kertben, szabadban elhelyezett, beépített faszerkezet, kerti bútor védelmet igényel. A mindennapi használatból a fa elkoszolódik, az eső, a nap kiszívja, kiégeti és elszínezi. A kezeletlen fa beszürkül, egyre sötétebbé válik. Ha ezt nem szeretnénk, fa kerti bútorainkat meg kell óvnunk az időjárás viszontagságaitól.

Az AURO új kerti bútor olajainak (Nr. 802) alapja maga is fiatal termék: az oldószermentes Fa-keményolaj (Nr. 123), mely gyorsan az egyik legnépszerűbb olaj lett. Neve talán megtévesztő – nem egy, kizárólag fa kezelésére alkalmas olajról van szó, hanem egy összetevőről –, a tulajdonságokban domináló, nagy keménységet és jó vízállóságot biztosító faolajról. A Kelet-Ázsiában honos thungfa nagy, almaszerű terméseinek mindegyike 3–7 diószerű, kemény héjú, magas olajtartalmú magot rejt. A magokból préselt olaj a kínai faolaj vagy thungolaj. A faolaj vékony rétegben felkenve sokkal gyorsabban szárad, mint a lenolaj, de a lenolajjal szemben nem áttetsző, sima rétegben, hanem matt, sajátos, jégvirágra emlékeztető struktúrában. Keményebb, vízállóbb felületet ad mint a lenolaj, de mivel önmagában rideg bevonatot ad, csak más olajokkal kombinálva használható.

A faolaj standolajként szerepel az AURO-termékekben, mely az alapolaj főzésével, besűrítésével készül. A főzést levegőtől elzárva, 290–300 °C-on végzik. A standolajok időjárás- és vízállósága lényegesen jobb, mint az alapolajoké. Kevésbé sárgulnak, rugalmasabbak és ellenálló képesebbek, fényesebbek és jobb területi tulajdonságokkal rendelkeznek. Az alapolajokkal szemben, vízben gyakorlatilag nem duzzadnak. A Fa-keményolaj ezenkívül lenolajból, lenolaj-, ricinusolaj- és safflorolaj-standolajból készül.

A Fa-keményolaj univerzális olaj: használható viaszolás előtti impregná-

lásra, kizárólagos kezelésként konyhai munkalapok és más vizes helyen beépített anyagok telítésére, kőburkolatok impregnálására, és szintelen kezelésként nagy igénybevételű kültéri felületek, pl. járófelületek, teraszok, nyílászárók olajozására is. Tudnunk kell azonban, hogy a színezetlen (pigmentek nélküli), olajozott felület gyakoribb felfrissítést igényel, mint egy lazúrozott felület. A szintelen olajat akkor használhatjuk, ha mindenképpen meg akarjuk őrizni a fa saját színét (pl. vörösfenyő ajtók, ablakok), és ezért az esztétikai élményért cserébe hajlandóak vagyunk egy kicsit többet foglalkozni a felületek karbantartásával (lásd később). Olyan felületek védelmére alkalmas még, melyeken az időjárás- és UV-álló, rugalmas, de puha lazúrok nem bírnák a nagy mechanikai igénybevételt – pl. kültéri járófelületek.

A kertibútor-olajok alapja ez a Fa-keményolaj (Nr. 123), melyhez 10 százalékos színézéket és ugyanennyi oldószert (narancshéj-olajat) adnak. Az enyhe pigmentálás nem változtatja meg jelentősen a kezelt fa színét, de javítja az UV-állóságot. Az olaj színezése a már kiégett, megszürkült fa színét is felfrissíti, kiemeli a fa természetes karakterét és védi a fát a

nap erős UV-sugárzásától.

Az olajozott felület szennytaszító és vízlepergető. A természetes gyantaolajokkal kezelt fa lélegzik, a bevonat rugalmas és páraáteresztő, nem repedezik, nem pereg le. A bevonat szabályozza a faanyag párafellevő képességét, védi a fát a környező levegő hirtelen páratartalom-ingadozásaitól, ezáltal a fa időjárás-állósága sokkal jobb lesz.

Összefoglalva: az AURO Nr. 802 egy **ápolóolaj**, nem tökéletesen UV-álló bevonat. Ha tartósabb UV-védelmet szeretnénk, arra az Nr. 160 számú kültéri lazúrok alkalmasabbak – mert felújítás nélkül hosszabb élettartamúak, de erős színűek, jobban takarják a fa erezetét, és puhább bevonatot adnak – ezért nagy igénybevételre, pl. kültéri padló kezelésére nem alkalmasak. A kertibútor-olaj ideális választás, ha a fát úgy szeretnénk megvédeni, hogy minél természetesebb kinézetű maradjon, ezért cserébe ápolásként készek vagyunk évente egyszer olajos ruhával áttörölni.

Használat

Az AURO kertibútor-olajokkal való kezelésre minden tiszta, száraz, zsírmentes, nedvszívó faanyag alkalmas. A korábban olajozott, kissé elhasználdott, beszürkült



természetesen a legjobb!



www.auro.hu

AURO-info: 30/39-69-439

faanyagok is jól kezelhetők az olajjal. Lakozott, festett fáról a korábbi bevonatot az olajozás előtt el kell távolítani (csiszolás, kféés koptatógép, égetés, lemaratás stb.). Igazán szép felület készítéséhez ajánlott a fát az olajozás előtt, illetve két rétegben való kezelésnél az első réteg száradása után is finoman átciszolni (P180-240).

Az olajat használat előtt – és néha közben is – fel kell keverni, hogy a doboz fenekére leült színezék egyenletesen elkeveredjen az olajban. A felhordáshoz ecsetet vagy egy tiszta, nem szálalódó, nedvszívó rongydarabot használhatunk. Az olajba mártott ronggyal szálirányban, egyenletesen kenjük át a felületeket. Még jobb, ha a felhordáshoz egy darab vliest használunk (flisz – skótszivacs, hasonló, mint a konyhai mosogatószivacs „dörzsis” oldala). Az olajba mártott vliessel a fát egyszerre csiszoljuk és kezeljük. A csiszolás eltávolítja az esetleges korábbi szennyező-

Ápolás és karbantartás

A kertibútor-olajjal kezelt felületeket az igénybevételnek és az elhasználódásnak megfelelően időben fel kell frissíteni. A tisztításhoz AURO Nr. 435 Lakk- és lazúr-tisztító, a felújításhoz pedig a kezeléshez használt olaj használható. A felújítás – ha időben történik – egyszerű olajos ruhával való áttörést jelent. A sérüléseket célszerű olajjal azonnal javítani.

A felújító kezelést ajánlott a kerti szezon után, még ősszel elvégezni, így az olaj a következő szezonra tökéletesen kiszárad, nem friss, érzékenyebb bevonattal kerül ki a bútor a napra.

Az olaj 3 színben kapható:

AURO **Teak-olaj Nr. 802-81** (cca. 10% umbra natúr színnek megfelelő pigmentálás)

AURO Kertibútor-olaj – **Bangkirai – Nr. 802-85** (cca. 10% égetett umbra szín)

AURO Kertibútor-olaj – **Natúr – Nr. 802-92** (cca. 12% fehéres szín).



Teak-olaj Nr. 802-81



Bangkirai – Nr. 802-85



Natúr – Nr. 802-92

déseket és kiszőrösödéseket, a dörzsöléstől pedig az olaj mélyebben ivódik a fába.

Az olaj száradása előtt legkésőbb a felhordást követő 10–20 perc múlva a be nem szívódott olajat egy tiszta, nem szálalódó, nedvszívó rongydarabbal a felületről le kell törölni, illetve a fába bedörzsölni. A fába be nem szívódó olaj a felületen bebőrözdik, ragacos, csúnya felületet ad. Az esetleg nem visszatörölt, elrontott felület az olaj teljes kikeményedése előtt kevés friss olajjal még visszaoldható. Az olajozást lehetőleg ne végezzük tűző napon.

Az első réteg olaj száradása után – 24 óra jól szellőző helyen – szükség szerint a kezelés megismételhető. A második sor olaj selymes fényt ad, mélyíti a fa színét és fokozza védelmét.

Vigyázat! Az olajjal átítatott, öszszegyűrt rongyok a száradó olajok erős hőfejlődése miatt öngyulladásra hajlamosak! A kiterítve kiszáritott rongyból a fejlődő hő észrevétlenül elillan, de az öszszegyűrt rongy belsejében katalizátorként tovább fokozza az oxidációt, ami a rongy öngyulladásához vezethet! **Az olajjal átítatott rongyokat ezért, használatuk után mindig kiterítve szárítsuk ki!**

Az olaj használata előtt célszerű próbakezelést végezni, mivel a színes olajok különböző fafajokon különbözőképpen hatnak.

Egyéb felhasználási területek:

Az **Nr. 802** számú sorozat tulajdonképpen az Nr. 123 oldószermentes Fa-keményolaj 10–12% színezékkel, és a könnyebb felhordás érdekében ugyanennyi narancsolajjal kevert, speciális, felhasználóbarát változata. Nemcsak kültérbe, hanem beltérbe is alkalmas. Ha a gyárilag bekevert szín éppen megfelel céljainknak, nem kell külön foglalkoznunk a színkeveréssel, hanem egy azonnal használható színes olajat kapunk.

A fehéres **natúr szín** ideális menyegyzetburkolatok kezelésére. Annyi fehér pigmentet tartalmaz, amennyi a fa későbbi besárgulását megakadályozza. Minden más területen használhatjuk, ahol az a cél, hogy a világos fák eredeti színét megtartsuk, azaz az olaj színeket élénkítő, feltüzelő hatása nem kívánatos.

Teraszok, kültéri fapadlók kezelésére a kertibútor-olajat két rétegben használjuk.

(x)