

STIFTUNG WARENTEST - kültéri lazúrok tesztje 2006.május

gyártó:	AURO	BONDEX 4278	CAPADUR	FAUST	DÜFA	PNZ	SADOLIN	XYLADECOR
termék elnevezése:	Nr.160-84 Falazúr	Favédő lazúr	F7-Langzeit Lasur	Favédő zselé	Selyemfényű fanemesítő festék	Falazúr	Pinotex	Extra UV álló vastag lazúr
szín:	(barna)	(dió)	(dió)	(dió)	(dió)	(dió)	(dió)	(dió)
Átlagos ár/ EUR	14,9	13,7	19	10,5	10,5	13,5	14	16,5
Kiszerezés / liter	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
liter-ár / EUR	19,87	18,27	25,33	14	14	18	18,67	22
ár m2/ EUR	1,46	1,1	1,09	0,85	0,85	1,08	1,18	1,43
TESZT EREDMÉNY 100%	jó (1,8)	elégséges (4,3)	elégséges (4,5)	megfelelő (3,1)	megfelelő (3,1)	megfelelő (3,4)	jó (1,9)	elégséges (4,1)
IDŐJÁRÁSÁLLÓSÁG 30%	jó (1,8)	nagyon jó (1,5)	megfelelő (2,9)	megfelelő (3,1)	megfelelő (3,1)	megfelelő (3,3)	nagyon jó (1,3)	nagyon jó (1,2)
kültéren alapozás nélkül (kékülés ellen)	+	++	-	*	*	o	++	++
Kültéren alapozással (kékülés ellen)	++	++	o	o	o	o	++	++
Mesterséges öregítés alapozás nélkül	+	+	-	o	o	*	+	+
A BEVONAT TULAJDONSÁGAI 25%	jó (2,1)	jó (1,9)	jó (1,9)	jó (2,0)	jó (2,0)	jó (1,7)	jó (2,0)	jó (1,7)
A szín világossága	közepes	sötét	világos	közepes	közepes	közepes	közepes	világos
A fa erezete áttűnik-e	észrevehetően	észrevehetően	észrevehetően	jól észrevehetően	jól észrevehetően	jól észrevehetően	jól észrevehetően	jól észrevehetően
A felület szépsége	+	o	+	+	+	+	+	+
Vegyianyag tartalom	o	++	++	+	+	++	++	++
tapadószilárdság	++	+	+	+	+	++	++	++
Vízfelvétel megakadályozása	o	++	o	o	o	++	o	++
Vízgőz áteresztő képesség	+	+	++	++	++	+	o	+
Repedezési hajlam	+	++	++	+	+	++	+	++
Verklebungsfestigkeit gegen Dichtprofile	++	++	++	++	++	++	++	++
HASZNÁLATI TULAJDONSÁGOK 20%	jó (2,0)	jó (2,1)	jó (2,1)	jó (1,9)	jó (1,9)	jó (1,8)	jó (1,9)	jó (2,2)
kenhetőség vízszintes felületen	+	+	+	+	+	+	+	+
kenhetőség fej fölött	+	+	+	+	+	+	+	+
Csöpögés, fröcskölés	+	++	++	++	++	++	+	+
Száradási tulajdonság	+	+	+	+	+	+	+	+
Csiszolhatóság	o	o	o	+	+	+	+	o
A munkaeszköz tisztítása	+	+	o	+	+	+	+	+
Használati utasítás	+	+	+	+	+	+	+	+
KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG 20%	nagyon jó (1,4)	nem megfelelő (4,8)	nem megfelelő (4,6)	nem megfelelő (5,0)	nagyon jó (1,3)	jó (1,7)	jó (2,2)	nem megfelelő (4,6)
Szerves oldószer tartalom	++	-	-	-	++	++	+	-
Tartósítószer és biocid hatóanyag tartalom	+	*	++	++	+	+	+	o
TANUSÍTVÁNY 5%	jó (2,5)	jó (2,2)	jó (2,5)	nem megfelelő (5,0)	megfelelő (2,0)	nem megfelelő (5,0)	megfelelő (2,7)	megfelelő (2,9)
Vizsgált szín	világosbarna	borovi fenyő	borovi fenyő	borovi fenyő	borovi fenyő	borovi fenyő	borovi fenyő	borovi fenyő
A szín világossága	sötét	középbarna	sötét	középbarna	középbarna	középbarna	középbarna	középbarna
A fa erezete áttűnik-e	nem	észrevehetően	észrevehetően	jól észrevehetően	jól észrevehetően	észrevehetően	jól észrevehetően	jól észrevehetően
kültéren alapozás nélkül (kékülés ellen)	+	+	++	*	*	-	+	++
Kültéren alapozással (kékülés ellen)	+	++	++	+	+	+	++	++

Jelmagyarázat:

nagyon jó	++
jó	+
megfelelő	o
elégséges	*
nem megfelelő	-